



Bostik

smart adhesives

P 111

Bitumenová penetrace

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pro následné asfaltové izolace a asfaltové pásy
- Velice hodnotný adhezni můstek
- Bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU

Bostik P 111 je speciální bitumenové pojivo pro asfaltové pásy, nátěry a utěsnění, zvláště určený pro **Bostik W 252** a **Bostik 253**.

Bostik P 111 je tekutý bitumenový nátěr s velmi dobrou schopností průniku do savých podkladů.

OBLASTI POUŽITÍ

Vhodný pro všechny běžné materiály jako beton, pórobeton, maltu, vápenopískové cihly, lehký beton a duté betonové tvárnice, vápennou a cementovou omítku atd.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad by měl být hladký, pevný, suchý a nosný, tj. zbavený prachu, téru, smůly, odbedňovacího oleje, nečistot, starých nátěrů nebo vrstev, které by narušovaly přilnavost.

Kontrolu je třeba provést přejetím plochou dlaně přes povrch. Přitom se nesmí ani uvolnit z povrchu částí, ani se ruka nesmí silně ušpinit. Pomocí testu škrábnutím zkontrolujte nosnost, chybná místa a dutiny v podkladu.

Uvolněné zdivo a spáry, trhliny, dutiny a chybná místa opravte pomocí přípravku **Bostik R 302**, **Bostik W 231** nebo **Bostik W 261**. Před dalším zpracováním nechte ztuhnout.

Na podkladu nesmí být otřepy nebo nerovnosti s ostrými okraji. Případné otřepy a ostré okraje odstraňte.

Podklad musí být suchý.



ZPRACOVÁNÍ

Na přechodu od vodorovných ploch ke svislým je nutno vytvořit žlábký pomocí přípravku **Bostik W 231** nebo **Bostik W 261**.

Přípravek **Bostik P 111** dobře promíchejte a nanášejte pomocí nepřilíš tvrdého štětce, kartáče, válečku nebo vhodného rozstřikovače.

Přípravek **Bostik P 111** musí být před aplikací přípravku **Bostik W 252** apod. zcela zaschlý. Doba schnutí se může lišit v závislosti na vlastnostech podkladu, teplotě a počasí.

SKLADOVÁNÍ

V originálním obalu nejméně 12 měsíců. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Před použitím neskladujte při teplotě nižší než 5 °C.

ZPŮSOB DODÁNÍ

1 litr, číslo zboží 500429-31

GISCODE

BBP10

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Asfaltová emulze
Barva	Hnědá
Podmínky zpracování	Od +5 °C do +25 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	V závislosti na savosti podkladu cca 250 – 300 ml/m ²
Čištění nářadí	Nářadí lze dobře vyčistit terpentýnovou náhražkou



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zbarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 01.16

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

