



## SPECIFIKACE VÝROBKU

# ROXOLID WOOD-X

## D3 lepidlo na dřevo s rychlou lepicí silou

### Popis

ROXOLID WOOD-X je viskózní homopolymer z polyvinylacetátu. ROXOLID WOOD-X je připraven k použití, odolává vodě a odpovídá požadavkům podle BS EV 204 D3. Lepidlo má dobrou přidrženost ve vlhkém stavu, krátkou dobu čekání po nanesení a vytvrzuje se odpařováním vody. ROXOLID WOOD-X je jednosložkové lepidlo, u něhož nejsou potřeba ani katalyzátory ani teplo. Když se mezi dvě dřevěné plochy nanese tenká vrstva ROXOLID WOOD-X, výrobek se vytvrzuje odpařováním vody.

### Fyzikální vlastnosti

Tekutý stav		Vytvrzený stav	
Druh pojiva	PVA	Barevný odstín	Čirý
Barevný odstín	Bílý	Teplota použití (°C)	> 5 °C
Hustota (20 °C)	1,03 - 1,05	Odolné vodě	
Bod vzplanutí (°C)	> 80 °C		
Pevné látky	50%		
Viskozita (cP)	10000 - 14000		

### Zpracování

1. Lepené povrchy musí být čisté, suché a bez mastnot.
2. Na oba povrchy naneste jen tolik lepidla, aby po přitisknutí k sobě vznikla tenká vrstva. Přitiskněte díly k sobě a svěrkami nebo závažími je na cca 30 minut pevně přitlačte k sobě. Důležitý je dobrý kontakt ploch. (Maximální pevnosti se dosáhne po 24 až 48 hodinách).
3. Když je ROXOLID WOOD-X použit ve spojení s čepy nebo hmoždinkami, musí se lepidlo dostat do drážky nebo otvoru, aby se zaručilo, že při spojení bude vmáčknuto do spoje.
4. Spoje pomocí ROXOLID WOOD-X mohou být zatěžovány po 20 minutách.
5. Po použití otřete přebytečné lepidlo nahoře na nádobě a nádobu opět uzavřete. Pokud obal ROXOLID WOOD-X nebude opět uzavřen, bude negativně ovlivněna životnost výrobku.

### Preventivní opatření

1. Zajistěte dostatečné větrání. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima.
2. Při kontaktu s pokožkou omyjte teplou mýdlovou vodou.
3. Pokud se lepidlo dostane do oka, držte oko otevřené a důkladně jej vyplachujte vodou. Při trvalém podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
4. Uchovávat na místě nepřístupném dětem.
5. Uchovávejte lepidlo na chladném, suchém místě při teplotách vyšších než 5 °C.
6. Zabraňte kontaktu s kovy a chraňte před mrazem.

Vyloučení odpovědnosti: Zde obsažené údaje jsou zveřejněny pouze pro informaci a vychází se z toho, že jsou správné. Meffert AG však nepřebírá žádné ručení za výsledky, které byly dosaženy osobami, nad jejichž metodami nemá Meffert AG kontrolu. Uživatel je odpovědný za to, aby zkontroloval vhodnost výrobků Meffert AG nebo zde uvedených výrobních postupů pro určitý účel a provedl potřebná opatření, která lze doporučit pro ochranu osob a věcí proti případným nebezpečím v souvislosti s manipulací a používáním výrobků Meffert AG. Meffert AG zvláště vylučuje všechny výslovné nebo implicitní záruky, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel v souvislosti s prodejem nebo používáním výrobků Meffert AG. Meffert AG nadto vylučuje jakékoli ručení za nepřímé nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně ušlého zisku.

Stav: 02/2017 - verze: 01