



Technický list  
09.10.

## Primer Alfa

**Výrobek** je jednosložková uzavírací penetrace, která vytváří elastický, průhledný, pevný vodou nerozpustný film. Vytváří adhézní můstek mezi následnými vrstvami.

**Vlastnosti**

- Pro zpevnění a sjednocení savosti sádrových a cementových povrchů
- Pro lepší přídržnosti samonivelačních stěrek jak na bázi sádry, tak na bázi cementu
- Podklad dokáže zcela uzavřít

**Použití**

- Pod nivelační hmoty na bázi sádry a cementu
- Pro penetrování velmi savých podkladů
- Výborný jako nátěr pro pórobetony, plynosilikáty a velice pórovité podklady
- Pro kritické a velmi sprašné povrchy
- Penetrování omítek, stěrek, malt, nátěrů a potěrů

**Balení** Láhev 11,5L

**Barva** Mléčně bílá

### Technické údaje

Základ	-	emulze kopolymerů
Konzistence	-	nízkoviskózní kapalina
Hustota	g/cm <sup>3</sup>	1,01
Viskozita	mPa.s	70 (dle ČSN 67 3016)
Tepelná odolnost	°C	+5 (při přepravě nesmí zmrznout)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +30
Doba vytvrzení penetr. nátěru	hod	2 (v závislosti na teplotě a rel. vlhkosti)
Skladovatelnost	měsíce	24 (při teplotách od +5°C do +25°C)
Přibližná spotřeba	l/m <sup>2</sup>	0,04 – 0,10 (v závislosti na nerovnosti a savosti podkladu při ředění až 1:3)
Vydatnost	m <sup>2</sup> /l	až 20 (při ředění 1:3 na slabě savém podkladu)

**Podklad** Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

**Pokyny** Nanášíme štětcem, válečkem nebo stříkáním. Vlhkost podkladů před aplikací musí být v souladu s ČSN 74 4505. Po zaschnutí nanášíme další technologickou vrstvu (malta, beton, lepidlo, nátěr apod.) přímo na penetrovaný povrch. Lze nanášet v jedné vrstvě, pouze neředění Primer Alfa.  
**Penetrace uzavření podkladu a kotvení:**  
Nátěr možno ředit vodou v poměru 1:3. Při aplikaci na silně savý podklad, nátěr neředíme. Pokud první vrstva není dostatečná, je nutno provést druhou vrstvu. Po zaschnutí nanášíme nivelační hmoty, maltu (omítku) přímo na zaschlý povrch. Spotřeba: nátěr 0,04 – 0,1 lit. / m<sup>2</sup>;

**Upozornění** Nelze nanášet na promrzlé a zmrzlé podklady!

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list  
09.10.

## Primer Alfa

**Čištění** Materiál: ihned vodu  
Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda

Zaschlý zbytek (polymer) od těchto nátěrů nelze rozpustit ve vodě a ani plnohodnotně v organických rozpouštědlech, ve kterých pouze bobtná. Provést to lze nejlépe acetonem tak, že se pomocí textílie (navlhčené rozpouštědlem) postupně snímá zaschlý polymer z podkladu. U silných zbytků musí organické rozpouštědlo působit na narušení struktury déle. Rozpouštědlo aceton, ředidlo C-6000 aj. pro nitrocelulózové barvy není jako toluen či perchloretylen tolik toxické, nicméně je třeba dodržet bezpečnost práce. Ředidla pro syntetické barvy a jiná rozpouštědla s delším uhlovodíkovým řetězcem strukturu zaschlého polymeru z nátěru 2802A narušují pomaleji nebo jen nabobtnají a rozmažou. Zanedbání včasného umytí vodou všech znečištěných míst přináší tato úskalí při čištění. Polymer na podkladu opravdu pevně drží a při penetraci do podkladu jej fakticky nevratně zpevňuje.

**Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 09.S-T7-10».  
**Aktualizace** Aktualizováno dne: 06.10.2017 Vyhотовeno dne: 06.10.2017

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

---

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika  
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100