Technický prospekt

HORNBACH Barva na podlahy a cement

- ✓ **vysoce odolná vůči oděru**
- ✓ **trvale pochozí**
- ✓ **vodou ředitelná**

Vlastnosti

Barva Hornbach na podlahy a cement je hedvábně lesklá, speciální disperzní barva ředěná vodou na podlahy všeho druhu v interierech i exterierech. Vysoce odolná proti odírání, odolná proti otěru. Odolná proti namáhání, odolná proti povětrnostním vlivům. Odolná proti olejům, tukům a žíravinám běžným v domácnostech. Snadno se zpracovává.

Účel použití

Ideálně vhodná na beton, cement, omítky, eternit, pro dřevo v interiéru atd.
Vezměte prosím na vědomí: Není vhodná pro podlahy garáží a plochy se stojatou vodou popř. s trvalým zatížením vlhkostí.

Odstín barvy

Tento produkt je k dostání v různých barevných odstínech.

Stupeň lesku

Hedvábný lesk

Obsažené látky

Akrylátová disperze, anorganické pigmenty, plniva, voda, aditiva, konzervační prostředky 2-methylisothiazol-3(2H)-on a 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+.
Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 100 g/l. Mezní hodnota EU je stanovena na max. 140 g/l (kategorie A/i od roku 2010).

GIS-Code

M-DF01

Odolnost vůči světlu

Velmi dobrá

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Velmi dobrá

Ředidlo

Voda

Vydatnost

V případě jednoho nátěru stačí 1 litr pro cca 10 m², v závislosti na podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu.

Zasychání

Pri +20 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 65 %: lze natirat další vrstvu po 12 hodinách. Barva je proschlá a lze ji zatěžovat zhruba po 3 dnech. Vyšší vlhkosť vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit.

Nástroje

Štětec, váleček.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt

Čištení nástrojů

Ihned po použití nářadí opláchněte vodou a mýdlem.

Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, suchý, neznečištěný olejem nebo tuky a s odpovídající přilnavostí. Minerální podklady musí být proschlé nejméně 4 týdny. Odlupující se nátěry odstraňte. Kritické podklady, podklady uvolňující písek a silně savé podklady natřete akrylátovou hloubkovou penetrací Hornbach.

Před použitím dobře zamíchejte. **Renovační nátěr:** Před nanášením renovačního nátěru pevně ulpívající staré nátěry zbruste a očistěte. Pote 2krát naneste neředěnou barvu na podlahy a cement.
Nový nátět: 1. nátěr barvy na podlahy a cement ředí až na 20 % vodou, 2. a 3. nátěr naneste neředěný.

Důležitá upozornění

Neaplikujte při teplotách pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji. Aplikujete-li nátěr z více nádob, dbejte na stejné materiálové číslo, abyste zamezili rozdílům v barevných odstínech nebo přechodům!

Bezpečnostní pokyny

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+. Může vyvolat alergickou reakci.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Při postřikování a broušení používejte vhodné filtry.
Během zpracování a po něm se postarejte o důkladné větrání.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P261 Zamezte vdechování prachu/mlhy.
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P352 Při styku s kůží (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstranění

P501 Tento výrobek a jeho obal odevzdejte ve sběrně nebezpečných odpadů. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.