

700 Adhezní můstek na obklady – vnitřní –



Pro překrytí zrcadlových obkladů

Materiál

Použití	MODULAN Adhezní můstek na obklady – vnitřní – je křemičitým pískem plněný, pigmentovaný adhezní můstek. Je vhodný jako základní nátěr zprostředkující přídržnost na hladkých, nesavých zrcadlových obkladech pro následné stěrkování vhodnými stěrkovými hmotami Modulana. Nepoužívat v oblastech se zatížením vlhkostí.
Vlastnosti	Modulan Adhezní můstek na obklady – vnitřní – je připravený k okamžitému použití a může být přímo zpracován. Vynikající přídržnost na hladkých, nesavých podkladech, velmi dobrý adhezní prostředek pro následné stěrkování. Červené zbarvení pro zajištění celoplošného nanesení.
Forma dodání	Připravený ke zpracování
Barevný odstín	Červená pigmentace
Obsažené látky	Disperze na bázi umělé pryskyřice, plniva, voda a aditiva.
Skladování	Na suchém a chladném místě, ale bez mrazu. Otevřený obal dobře uzavřít a brzy spotřebovat.
Velikosti balení	500 ml

Zpracování

Podklad	Ošetřované plochy musí být suché, pevné a bez separačních látek (např. tuků, zbytků mýdla, silikonu atd.). Podklad musí být případně vyčištěn vhodným čisticím prostředkem. Glazované obklady i případné mírné nerovnosti podkladu musí být přebroušeny vhodným brusným papírem (zrnitost cca 80). Případná poškození obkladů nebo spár musí být odborně opravena.
Zpracování	Modulan Adhezní můstek na obklady – vnitřní – před zpracováním dobře promíchat. Materiál nanášet tence a rovnoměrně válečkem (lakýrnickým nebo s mechovou pryží). Dodržet minimální dobu schnutí 6 hodin před další vrstvou na ošetřované ploše.
Čištění nástrojů	Okamžitě po použití vyčistit vodou popř. s přidavkem saponátu.
Spotřeba	cca 250 ml / m ²

Doba schnutí	Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % cca 6 hodin.
Teplota zpracování	Min. +5 °C, max. 25 °C pro objekt a okolí, při zpracování a během schnutí.

Upozornění

Bezpečnostní pokyny	Ukládat mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě důkladně opláchnout vodou. Nesmí uniknout do kanalizace/vody nebo do půdy. Případné označení je uvedeno v bezpečnostním datovém listu.
Likvidace	Menší, zaschlé zbytky materiálu mohou být likvidovány společně s domovním odpadem. Likvidace větších množství materiálu a tekutých zbytků materiálu dle úředních předpisů. Zbytků zbavené obaly mohou být předány na recyklaci.

Stav 06.2015

Údaje v tomto katalogovém listu vycházejí z intenzivních testů v laboratoři a praxi a slouží jako orientační hodnoty. Odpovědnost za dané použití však má zpracovatel. Nepředstavují záruku nebo ujištění.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Dodavatel:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · fax 06 71 / 8 70-488