

550 Opravná stěrková hmota

– venkovní –



ideální pro menší opravy

Materiál

Použití	Modulan Opravná stěrková hmota – venkovní – je vhodná pro malé opravy a renovace, jako je např. vyplňování otvorů pro hmoždinky a vyvrtaných otvorů, a pro opravy malých trhlin. Spáry a vypadlá místa v omítce a zdivu je možné rychle a jednoduše opravit. Nevhodná pro oblasti a podklady, které jsou často vystaveny velké vlhkosti a trvalému zatížení vodou.
Vlastnosti	Modulan Opravná stěrková hmota – venkovní – je připravená stěrková hmota a může být přímo zpracována. Příjemně světlá barva, vysoká plnicí síla a vynikající pevnost, netrhá a nesmršťuje se. Po uschnutí je přetíratelná všemi disperzními fasádními barvami bez základního nátěru.
Forma dodání	Připravená stěrková hmota
Barevný odstín	Bílý
Obsažené látky	Disperze na bázi umělé pryskyřice, uhličitany vápníku, voda a aditiva.
Kód produktu	CP 1.
Skladování	Na suchém a chladném místě, ale bez mrazu. Otevřený obal dobře uzavřít a brzy spotřebovat.
Velikosti balení	330 g, 1 kg.

Zpracování

Podklad	Vhodná pro únosné, pevné, suché a čisté podklady, které byly odborně připraveny. Doporučujeme respektování VOB, DIN 18 363, část C, odst. 3. Prach, volný materiál, tapety, mastnoty, vosk a nepřilnavé nátěry z podkladu důkladně odstranit. Hladké plochy zdrsnit, silně savé podklady jako omítku, beton, pórobeton atd. penetrovat. Žádná přídržnost na skle, kovu a hladkém plastu.
----------------	---

Zpracování	<p>MODULAN Opravná stěrková hmota – venkovní – je připravená pro okamžité použití a může být přímo zpracována. Materiál lze ve vlhkém stavu strukturovat a přizpůsobit podkladu. Po uschnutí může být hmota broušena, vrtána, přetírána a přelepována. Penetrace stěrkových ploch není nutná.</p> <p>Maximální vrstva stěrky na jeden krok nanášení cca 10 mm. Popř. po uschnutí nanést další vrstvu stěrky.</p> <p>Během zpracování a schnutí chránit před deštěm, silným větrem a silným slunečním zářením.</p>
Čištění nástrojů	Okamžitě po použití vyčistit vodou popř. s přidavkem saponátu.
Spotřeba	Cca 1,2 kg na m ² /mm tloušťky vrstvy.
Doba schnutí	Cca 12 hodiny na mm tloušťky vrstvy při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65%.
Teplota zpracování	Minimálně +8 °C pro objekt a okolí, při zpracování a během schnutí.

Upozornění

Bezpečnostní pokyny	<p>Ukládat mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima a pokožkou okamžitě důkladně opláchnout vodou. Nesmí uniknout do kanalizace/vody nebo do půdy.</p> <p>Případné označení je uvedeno v bezpečnostním datovém listu.</p>
Likvidace	Na recyklaci předávat pouze obal zbavený zbytků. Likvidace tekutých zbytků materiálu dle úředních předpisů. Menší množství mohou být likvidována s domovním odpadem.

Stav 10.2015

Údaje v tomto katalogovém listu vycházejí z intenzivních testů v laboratoři a praxi a slouží jako orientační hodnoty. Odpovědnost za dané použití však má zpracovatel. Nepředstavují záruku nebo ujištění.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Dodavatel:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · fax 06 71 / 8 70-488