

400 Opravná a plošná stěrková hmota vnitřní – jemná



Plastem zušlechtěná, bílá stěrková hmota na bázi sádry

Materiál

Použití	Mimořádně vhodná pro plošné stěrkování stěn a stropů ve vnitřních prostorech i pro stěrkování sádkartonových desek. Použitelná také na pórobeton a pískovec. Nevhodná pro oblasti a podklady, které jsou často vystaveny velké vlhkosti a trvalému zatížení vodou.
Vlastnosti	Pro životní prostředí nezávadná, difúzně propustná, s velkou vydatností, vynikající přilnavostí, snadno zpracovatelná, příjemná bělost. Dobře se brousí. Dosahuje povrchové kvality Q1 – Q4, lze brousit až na nulovou vrstvu.
Barevný odstín	Bílý.
Obsažené látky	Polohydrát síranu vápenatého, vápencová moučka, kaolín, metylcelulóza, prášková disperze a regulátor doby tuhnutí.
Kód produktu	CP1
Skladování	Skladovat na suchém místě bez mrazu. Otevřený obal dobře uzavřít. Skladovatelnost cca 6 měsíců.
Velikosti balení	5 kg a 25 kg.

Zpracování

Podklad	Vhodná pro únosné, pevné, suché a čisté podklady, které byly odborně připraveny. Doporučujeme respektování VOB, DIN 18 363, část C, odst. 3. Prach, volný materiál, tapety, mastnoty, vosk a nepřilnavé nátěry z podkladu důkladně odstranit. Hladké plochy zdrsnit, silně savé podklady jako omítku, beton, pórobeton atd. předem navlhčit nebo penetrovat. Žádná přídržnost na skle, kovu a hladkém plastu. Nevhodná na trvale vlhké podklady.
Zpracování	1 kg Modulan Opravná a plošná stěrková hmota – vnitřní – jemná pomalu nasypat do cca 600 ml čisté vody. U menších množství použít příslušně méně vody, u větších množství příslušně více vody nebo sypat Modulan Opravnou a plošnou stěrkovou hmotu – vnitřní – jemnou do vody tak dlouho, až vznikají suché ostrůvky.

	<p>Po cca 2 minutách nasakování rozmíchat rukou nebo motorovým míchadlem do hmoty bez hrudek. Jakmile hmota začne tuhnout, je možné vyhlazení, v případě potřeby plochu navlhčit.</p> <p>Nanášení špachtlí nebo hladítkem. Modulán Opravná a plošná stěrková hmota vnitřní – jemná – může být také rovnoměrně a do kříže nanášena válečkem Modulán.</p> <p>Rozmíchaná stěrková hmota je zpracovatelná cca 60 minut.</p> <p>Maximální vrstva stěrky na jeden krok nanášení cca 20 mm.</p> <p>Popř. po uschnutí provést další stěrkování.</p>
Upozornění	Před následujícími nátěry penetrovat opravená místa přípravkem LF pro hloubkovou penetraci HORN BACH. Pro zpracování používat pouze nerezové nástroje.
Čištění nástrojů	Okamžitě po použití vyčistit vodou popř. s přídavkem saponátu.
Spotřeba	Cca 900 g prášku na m ² /mm, v závislosti na způsobu nanášení a tloušťce vrstvy.
Doba schnutí	Cca 8 hodiny na mm tloušťky vrstvy při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65%.
Teplota zpracování	Minimálně +5 °C pro podklad a vzduch, při zpracování a během schnutí.

Upozornění

Bezpečnostní pokyny	Ukládat mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima a pokožkou okamžitě důkladně opláchnout vodou. Nesmí uniknout do kanalizace/vody nebo do půdy. Případné označení je uvedeno v bezpečnostním datovém listu.
Likvidace	Na recyklaci předávat pouze obal zbavený zbytků. Zaschlé zbytky materiálu mohou být likvidovány podle kódu odpadu AVV č. 170802.

Stav 10.2015

Údaje v tomto katalogovém listu vycházejí z intenzivních testů v laboratoři a praxi a slouží jako orientační hodnoty. Odpovědnost za dané použití však má zpracovatel. Nepředstavují záruku nebo ujištění.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Dodavatel:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · fax 06 71 / 8 70-488