

501 Opravná a plošná stěrková hmota

– venkovní –



pro vyplňování nerovností a stěrkování ploch

Materiál

Použití	<p>Modulan Opravná a plošná stěrková hmota – venkovní – je vhodná pro vyplňování trhlin, otvorů a spár, pro vyrovnávání nerovností a stěrkování ploch na všech minerálních podkladech jako omítka, beton a zdivo ve venkovním prostředí.</p> <p>Dobře vhodná také pro pokládání a lepení obkladů, kabřince a cihel. Modulan Opravná a plošná stěrková hmota – venkovní – může být v jednom pracovním kroku nanášena až do tloušťky vrstvy 2 cm a tvrdne rovnoměrně bez propadání nebo vzniku trhlin.</p>
Vlastnosti	<p>MODULAN Opravná a plošná stěrková hmota – venkovní – je hydraulicky tvrdnoucí cementová stěrková hmota. Odolná proti mrazu i vodě, velmi dobrá počáteční přídržnost. Snadné zpracování, průběžně schne ve všech tloušťkách vrstvy, bez smršťování a vzniku trhlin.</p>
Forma dodání	Prášková stěrková hmota
Barevný odstín	Bílý
Obsažené látky	Cement, uhlíčitán vápenatý, křemičitý písek, prášková disperze, celulóza i látky regulující dobu tuhnutí.
Kód produktu	CP 1
Skladování	Na suchém a chladném místě, ale bez mrazu. Otevřený obal dobře uzavřít a brzy spotřebovat.
Velikosti balení	1,5 kg a 5 kg.

Zpracování

Podklad	<p>Vhodná pro únosné, pevné, suché a čisté podklady, které byly odborně připraveny. Doporučujeme respektování VOB, DIN 18 363, část C, odst. 3.</p> <p>Prach, volný materiál, mastnoty, vosk a nepřilnavé nátěry z podkladu důkladně odstranit. Hladké plochy zdrsňit, silně savé podklady jako omítku, beton, plynobeton atd. předem navlhčit. Jemné trhliny klínovitě rozšířit, aby se dovnitř dostalo dostatečné množství materiálu. <u>Nevhodná</u> na plast, kov i trvale vlhký podklad.</p>
----------------	---

Zpracování	<p>Podle požadované konzistence cca 1 kg prášku pomalu nasypat do cca 400 ml čisté vody. U menších množství sypat prášek do vody tak dlouho, až vznikají suché ostrůvky. Po cca 2 minutách nasakování rozmíchat rukou nebo motorovým míchadlem do hmoty bez hrudek. Nanášet nerezovým nářadím, jako je špachtle nebo zednická lžíce. U hlubokých prohlubní je případně potřeba několik kroků stěrkování. Modulán Opravná a plošná stěrková hmota venkovní může být také rovnoměrně a do kříže nanášena válečkem Modulán. Po nanesení stěrky vyhladit plochu hladítkem Modulán. Případně před následující vrstvou fluátovat a penetrovat stěrkovaná místa přípravkem LF pro hloubkovou penetraci HORN BACH.</p> <p>Doba zpracovatelnosti cca 60 minut. Během zpracování a schnutí chránit před deštěm, silným větrem a silným slunečním zářením.</p>
Čištění nástrojů	Ihned po použití vodou.
Spotřeba	Cca 1,3 kg na m ² /mm tloušťky vrstvy.
Doba schnutí	Cca 12 hodin na 1 mm tloušťky vrstvy při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %.
Teplota zpracování	Minimálně +8 °C pro objekt a okolí, při zpracování a během schnutí.

Upozornění

Bezpečnostní pokyny	<p>Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omýt velkým množstvím vody a mýdla. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.</p>
Likvidace	Na recyklaci předávat pouze obal zbavený zbytků. Zaschlé zbytky materiálu mohou být likvidovány podle kódu odpadu AVV č. 17 01 01.

Stav 10/2015

Údaje v tomto katalogovém listu vycházejí z intenzivních testů v laboratoři a praxi a slouží jako orientační hodnoty. Odpovědnost za dané použití však má zpracovatel. Nepředstavují záruku nebo ujištění.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Dodavatel:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · fax 06 71 / 8 70-488