

351 Opravná a plošná stěrková hmota vnitřní – střední



Materiál

Použití	Modulan Opravná a plošná stěrková hmota vnitřní – střední – je vhodná pro vyrovnávání jemných nerovností na betonu, zdivu a základních sádrových omítkách i pro vyhlazování jemně strukturovaných ploch jako např. skelných tkanin a dekoračních omítek (zrnitost max. 2,5 mm). Rychlé a jednoduché nanášení válečkem. Doporučená tloušťka vrstvy 0,5 – 4 mm.
Vlastnosti	Modulan Opravná a plošná stěrková hmota vnitřní – střední – je velmi snadno a racionálně zpracovatelná a vykazuje velmi dobrou přilnavost na podkladu.
Forma dodání	Pro zpracování připravená disperzní stěrková hmota.
Barevný odstín	Bílý.
Obsažené látky	Vinylacetátová disperze, uhličitán vápenatý, minerální plniva, mastek, voda, aditiva. Obsahuje 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Může vyvolat alergické reakce. Obsahuje 2-METHYL-2H-ISOTHIOZOLINONE. Může vyvolat alergické reakce. Obsahuje SMĚS Z: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [ES č. 247-500-7] a 2-METHYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON [ES č. 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergické reakce.
Kód produktu	M-DF 01
Skladování	Na suchém a chladném místě, ale bez mrazu. Otevřený obal dobře uzavřít a brzy spotřebovat.
Velikosti balení	2,5 l, 5 l, 10 l

Zpracování

Podklad	Vhodný pro únosné, pevné, suché a čisté podklady, které byly odborně připraveny. Doporučujeme respektování VOB, DIN 18 363, část C, odst. 3. Prach, volný materiál, tapety, mastnoty, vosk a nepřilnavé nátěry z podkladu důkladně odstranit. Silně savé podklady jako omítka, beton atd. ošetřit přípravkem LF pro hloubkovou penetraci HORN BACH. Žádná přídržnost na skle, kovu a hladkém plastu.
----------------	---

Zpracování	Modulan Opravná a plošná stěrková hmota vnitřní – střední – může být nanášena válečkem Modulan. Dostatek materiálu nabrat ponořením do nádoby. Stěrkovou hmotu v doporučené tloušťce vrstvy nanášet rovnoměrně do kříže válečkem. Stěrková hmota může být také nanášena zednickou lžící. Po nanesení stěrky vyhladit plochu hladítkem Modulan. Po dostatečném uschnutí může být stěrková plocha přebroušena (zrnitost 150 až 220) a ošetřena další vrstvou nebo tapetována.
Čištění nástrojů	Okamžitě po použití vyčistit vodou popř. s přídavkem saponátu.
Spotřeba	Cca 1 l / m ² / mm tloušťky vrstvy.
Doba schnutí	Cca 12 hodiny na mm tloušťky vrstvy při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65%.
Teplota zpracování	Minimálně +8 °C pro objekt a okolí, při zpracování a během schnutí.

Upozornění

Bezpečnostní pokyny	Ukládat mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima a pokožkou okamžitě důkladně opláchnout vodou. Nesmí uniknout do kanalizace/vody nebo do půdy. Případné označení je uvedeno v bezpečnostním datovém listu.
Likvidace	Podle úředních předpisů. Na recyklaci předávat pouze obal zbavený zbytků.

Stav 10/2015

Údaje v tomto katalogovém listu vycházejí z intenzivních testů v laboratoři a praxi a slouží jako orientační hodnoty. Odpovědnost za dané použití však má zpracovatel. Nepředstavují záruku nebo ujištění.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Dodavatel:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · fax 06 71 / 8 70-488